Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

Essentia™
Light-cured radiopaque universal composite restorative.
For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
1. Direct restorative for class I, II, III, IV, V cavities.
2. Direct restorative for wedge-shaped defects and root surface cavities.
3. Direct restorative for veneers and diastema closure.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

COMPOSITION
LD, MD, DD
Dimethacrylate, fluoro-alumino-silicate glass, barium glass, multifunctional monomer, silicon dioxide, contrast agent, initiator, pigment, stabilizer
LE, DE, OM
Barium glass, dimethacrylate, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer
U
Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, strontium glass, contrast agent, multifunctional monomer, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer
ML
Strontium glass, dimethacrylate, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer
RBM, BM, WM
Dimethacrylate, multifunctional monomer, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

PRODUCTION DESCRIPTION
Essentia is a light-cure, radio-opaque restorative material to be used intra-orally and classified as a Type 1 and Class 2 (Group 1) per ISO standard 4049.
Essentia has a radiopacity equivalent to 1.0 - 1.5 mm for LD MD DD shade, 2.5 - 3.0 mm for LE DE OM U shade, 1.5 - 2.0 mm for ML shade of aluminum (dentine = 1 mm, enamel = 2 mm) and RBM BM WM shade has no radiopacity.
The particle size of inorganic fillers of RBM BM WM shade is 0.02 µm.
The particle size of inorganic fillers range is 0.02 - 2.9 µm for LD MD DD shade, 0.01 - 1.0 µm for ML shade, 0.02 - 1.0 µm for other shades.
The total amount of inorganic filler is approximately 63 vol% for LD MD DD shade, 65 vol% for LE DE OM U shade, 50 vol% for ML shade, 6 vol% for RBM BM WM shade.

DIRECTIONS FOR USE
1. Shade Selection
- Make sure the tooth to be restored is clean and not dehydrated.
- Select first an enamel shade, looking to the incisal third of the (neighboring) tooth. Based on the observed value (grayness), choose between Light Enamel (whiter) or Dark Enamel (greyer).
- Continue with the selection of the dentin shade, looking to the cervical part of the (neighboring) tooth. Based on the observed chroma (intensity of the color), choose between Light Dentin (low chroma), Medium Dentin and Dark Dentin (high chroma).
- In small or posterior restorations, the Universal Shade will match most of the cases.
  To mask discolorations, place a thin layer of the Masking Liner over the discoloration.

2. Cavity Preparation
Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with oil free air.
Note: For pulp capping, use calcium hydroxide.

3. Bonding Treatment
For bonding Essentia to enamel and / or dentin, use a light-cured bonding system such as G-Premio BOND, G-ænial™ Bond or G-BOND™. Follow the manufacturer's instructions.

4. Placement of Essentia
- Masking Liner
1) Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise. Promptly and securely attach the dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
2) Prior to the extrusion of the material, gently trial-push the syringe plunger outside the mouth to make sure that the dispensing tip is securely attached to the syringe. To remove any air from the dispensing tip, gently push forward the syringe plunger with the tip pointing upwards until the material reaches the mouth of the tip.
Note: If there is air inside the dispensing tip, air bubbles may be formed at the time of injection.
3) Place the dispensing tip as close as possible to the cavity, and slowly push the plunger to extrude material into it. Alternatively, dispense material onto a mixing pad and transfer to the cavity using a suitable instrument.
4) After use, immediately remove and dispose of the dispensing tip and tightly close the syringe with the cap.
- Dentin, Enamel, Universal shades and Opalescent modifier
1) Dispensing from a syringe
Open syringe cap and dispense material onto a mixing pad. Place the material into the cavity using a suitable placement instrument. After dispensing, screw plunger anticlockwise by a half to full turn to release residual pressure inside the syringe. Close cap immediately after use.
2) Dispensing from a Unitip
Insert the unitip into a commercially available applier. Refer to the applier manufacturer's instructions for use. Remove the cap and extrude material directly into the prepared cavity. Use steady pressure.
- Modifier stains (Red-Brown, Black, White)
Open syringe cap and dispense material onto a mixing pad. Apply the material on the surface of shade or Enamel shade using a brush or a suitable placement instrument.
Note: Modifier stains are inner stain materials. They should always be covered with Enamel shades or Opalescent modifier after light curing.

Note:
1. The Masking Liner can be used to mask cavity bottom discolorations.
2. The Universal shade can be used to achieve aesthetic posterior restorations in a single layer.
3. The Dentin and Enamel shades should be used following a duo-layering concept. Refer to Clinical Hints for additional details.
4. The composite can be stored in the fridge in order to obtain a firmer consistency. Material may be hard to extrude immediately after removing from cold storage. Prior to use, let it stand for a few minutes at room temperature.
5. Using a brush with a bristle tip or a modeling liquid can ease the shaping of the composite.
6. After dispensing, minimize exposure to ambient light. Ambient light can shorten the manipulation time.

Clinical Hints
a. In the case of small cavities
Restore using a one shade technique. In most cases the use of the Universal shade alone will be sufficient. In cases where a higher degree of translucency is needed, a combination of Dentin and Enamel shades can be selected.
b. In the case of large and/or deep cavities
In most cases a multi-shade layering technique will give the best aesthetic results. To mask discolored dentin, use the Masking liner and continue to build up with an appropriate Dentin shade, and then cover it with an Enamel shade.

CLINICAL HINT 4.1 - EXAMPLES OF CLINICAL APPLICATIONS



CLINICAL HINT 4.2 - MAIN SHADE COMBINATIONS:

Bleach/ Junior	Young	Adult	Senior	Posterior Mono	Posterior Duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Use of the modifier syringes
The Opalescent modifier can be used to add opalescence in the incisal area, using a small thickness into the enamel layer.
- Red-Brown, Black and White modifiers are liquid stains used to characterize the restoration.

5. Contouring before light-curing
Contour using standard techniques.

6. Light-curing
Light cure Essentia using a light curing unit. Keep the light guide as close as possible to the surface.
Refer to the following chart for Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure

20 sec. (Halogen / LED) (700mW/cm²)
10 sec. (High power LED) (more than 1200mW/cm²)

Dentin Shades	**LD**	2.0mm
	MD, DD	1.5mm
Enamel & Universal Shades	**LE, DE, U**	2.5mm
Masking Liner	**ML**	1.0mm
Modifiers	**OM**	2.5mm
	RBM	0.1mm
	BM	0.4mm
	WM	1.5mm

The effective wavelength range of each dental curing unit must cover 450 – 480 nm.
The shade guide of Essentia is available on the GC Website.
Note:
1. Material should be placed and light-cured in layers. For maximum layer thickness, please consult the above table.
2. A lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration of the material.

7. Finishing and Polishing
Finish and polish using diamond burs, polishing points and discs. To obtain a high gloss, polishing pastes can be used.

SHADES
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Black Modifier
- WM: White Modifier

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F).

PACKAGES
I. Syringes
1. Essentia Starter Kit Syringe
- 7 syringes (one per each shade: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 Dispensing Tips III Plastic + 1 light-protective cover

2. Essentia Modifier Kit
- 4 Syringes: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia Syringe Refills
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: available in refill of 1 syringe each
- ML: refill of 1 syringe including 20 Dispensing Tips III Plastic

II. Unitips
1. Essentia Starter Kit Unitip
- 30 unitips (5 unitips each in 6 shades: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 syringe ML; 20 Dispensing Tips III Plastic +
- 1 light-protective cover

2. Essentia Unitip Refills
- LD; MD; DD; LE; DE; U: available in refills of 15 unitips

III. Accessories
- Essentia Shade Guide
- GC Unitip Applier II
- Dispensing Tip III Plastic
- Mixing Pad (No. 14B)

NOTES:
Weight and volume per syringe:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Weight	3.4g	3.8g	4.0g	3.4g	3.8g	2.5g
Volume	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL	2.4 mL

Weight and volume per unitip:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Weight	0.27g	0.30g	0.32g
Volume	0.16mL	0.16mL	0.16mL

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. Prior to starting the filling process, partially extrude paste outside of the patient's mouth and away from the patient to ensure paste is flowing properly.
5. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.
6. For infection control reasons, unitips are for single use only.
7. Wear eye-protective glasses during light-curing.
8. When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
9. Do not mix with other similar products.
10. Avoid getting material on clothing.
11. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge, or cotton pellet before light-curing.
12. Do not use Essentia in combination with eugenol-containing materials as eugenol may hinder Essentia from setting.
13. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
14. Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this may cause contamination of the paste.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: https://www.gc.dental/europe
They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

UNDESIRED EFFECTS - REPORTING:
IF YOU BECOME AWARE OF ANY KIND OF UNDESIRED effect, reaction
or similar events experienced by use of this product, including
those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system:
vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised 03/2024

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan,

DISTRIBUTED by
EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240,
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN BELGIUM

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. **BG**

Essentia™
Фотополимеризиращ рентгеноконтрастен универсален композитен възстановителен материал.
Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Директни възстановявания на кавитети клас I, II, III, IV, V.
2. Директни възстановявания на клиновидни дефекти и кавитети по кореновата повърхност.
3. Директни възстановявания като фасети и затваряне на диастема.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно пулпно покритие.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, или метакрилатен полимер.

СЪСТАВ
LD, MD, DD
Диметакрилат, флуоро-алумино-силикатно стъкло, бариево стъкло, многофункционален мономер, силициев диоксид, контрастно вещество, инициатор, пигмент, стабилизатор
LE, DE, OM
Бариево стъкло, Диметакрилат, Силициев диоксид, Инициатор, Пигмент, Стабилизатор
U
флуоро-алумино-силикатно стъкло, диметакрилат, стронциево стъкло, контрастно вещество, многофункционален мономер, силициев диоксид, инициатори, пигмент, стабилизатор
ML
стронциево стъкло, диметакрилат, силициев диоксид, инициатори, пигмент, стабилизатор
RBM, BM, WM
диметакрилат, многофункционален мономер, силициев диоксид, инициатори,пигмент, стабилизатор

Описание на продукта
Essentia е светлинно полимеризиращ, рентгеноконтрастен възстановителен материал, използван интраорално и е класифициран като Тип 1 и Клас 2 (Група 1) по ISO стандарта 4049. Essentia има рентгеноконтрастност равна на 1.0-1.5 мм за LD MD DD цветовете, 2.5-3.0 мм за LE DE OM U цветовете, 1.5-2.0 мм за ML цветовете алуминий (при дентина е 1мм, при емайла 2 мм) и RBM, WM цветовете нямат рентгеноконтрастност. Размерът на частиците на неорганичния филър е в диапазона от 0.02-2.9 µm за LD MD DD цветовете, 0.01-1.0 µm за ML цвета, 0.02-1.0 µm за останалите цветове.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. Избор на цвят
- Уверете се, че зъбът, подлежащ на възстановяване е почистен и не е дехидратиран.
- Първо изберете емайлова цвят, гледайки инцизалната една трета на (съседния) зъба. Базирайки се на наблюдаваната яркост (сивота), изберете между Light Enamel (по-бял) или Dark Enamel (по-сив).
- Продължете с избора на дентинов цвят, гледайки цервикалната част на (съседния) зъба. Базирайки се на наблюдаваната наситеност (интензитета на цвета), изберете между Light Dentin (малка наситеност), Medium Dentin и Dark Dentin (голяма наситеност).
- При малки или дистални възстановявания, Universal Shade ще пасне на повечето клинични случаи.
- За да маскирате преоцветяване, нанесете тънък слой от Masking Liner върху оцветената зона.

2. Препариране на кавитета
Препарайте кавитета, използвайки стандартни техники. Подсушете с лека обезмаслена въздушна струя.
Забележка: за пулпно покритие, използвайте калциев хидроксид.

3. Обработка с адхезив
За свързването на Essentia към емайла и / или дентина, използвайте фотополимеризираща свързваща система като G-Premio BOND, G-ænial™ Bond или G-BOND™. Следвайте инструкциите за употреба.

4. Нанасяне на Essentia
- Masking Liner
1) Задръжте спринцата с поставено върху нея накрайник и свалете капачката чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка. Бързо и сигурно закрепете накрайника на спринцовката чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка.
2) Преди да екструдирате материала, леко натиснете първоначално буталото на спринцата извън устата, за да се уверите, че дозиращият накрайник е здраво прикрепен към нея. За да премахнете въздушните мехури от дозиращия накрайник, поставете напред буталото на спринцата с накрайник, насочен нагоре докато материалът достигне до отвора на накрайника.
Забележка: Ако има въздух в дозиращия накрайник, може да се формират шупли по време на нанасянето.
3) Поставете дозиращия накрайник възможно най-близо до кавитета, и бавно натиснете буталото, за да нанесете материал в него. Алтернативно, дозирайте материал върху смесителна блокче и го пренесете до кавитета чрез подходящ инструмент.
4) След употреба, незабавно отстранете и изхвърлете накрайника и плътно затворете спринцата с капачката.
- Дентинови, Емайлови, Универсални цветове и Модификатор на опалесценцията
1) Дозиране от спринца
Отворете капачката на спринцата и дозирайте материал върху смесително блокче. Нанесете материала в кавитета чрез удобен инструмент. След дозиране, завъртете буталото обратно на часовниковата стрелка с половин оборот за да сведете остатъчното налягане в спринцата. Затворете капачката непосредствено след употреба.
2) Дозиране от Компули
Поставете компулата в наличния апликатор. Обърнете се към инструкциите за употреба на производителя на апликатора. Отстранете капачката и екструдирайте материала директно в препарирания кавитет. Поддържайте равномерно налягане.
- Модификиращи бои (Червено-Кафява, Черна, Бяла)
Отворете капачката на спринцата и дозирайте материал върху смесително блокче. Нанесете материала върху Дентинов или Емайлов цвят посредством четка или подходящ за нанасяне инструмент.
Забележка: Модифициращите бои са вътрешни оцветяващи материали. Те винаги трябва да се покрият с Емайлови цветове или с Модификатор на опалесценцията след фотополимеризиране.

Забележка:
1. Masking Liner може да се използва за маскиране на оцветявания по дъното на кавитета.
2. Универсалният цвят се използва за постигане на естетични дистални възстановявания чрез един цвят.
3. Дентиновите и емайловите цветове би трябвало да се използват следвайки концепцията за два слоя. За повече детайли вижте клиничните съвети.
4. а. Композитът може да се съхранява във хладилник, за да се постигне по-твърда консистенция. Материалът може да излиза трудно от спринцата непосредствено след като тя бъде извадена от хладилника. Преди употреба, оставете я на стайна температура за няколко минути.
b. Може да улесните оформянето на композита, като омокрите четката с моделиращата течност при наслояването му.
5. След дозиране, не го оставяйте да бъде осветен от околната светлина. Заобикалящата светлина може да скъси манипулативното време.

КЛИНИЧНИ СЪВЕТИ
а. В случай на малки кавитети
Възстановете, използвайки едноцветна техника. В повечето случаи употребата само на Universal цвят ще бъде достатъчна. В случаи, при които се изисква по-висока степен на транслуцентност, може да се избере комбинация от Дентинови и Емайлови цветове.
б. В случай на обширни и/или дълбоки кавитети
В повечето случаи послойната техника ще даде най-добри резултати. За да маскирате оцветения дентин, използвайте Masking liner и продължете да изграждате с подходящ Дентинов цвят и тогава го покрийте с Емайлов цвят.

КЛИНИЧЕН СЪВЕТ 4.1 – ПРИМЕРИ НА КЛИНИЧНИ СИТУАЦИИ:

КЛИНИЧЕН СЪВЕТ 4.2 – КОМБИНАЦИИ НА ОСНОВНИ ЦВЕТОВЕ:

Избелени/ Деца	Млади	Възрастен	Много възрастен	Дистален Моно	Дистален Дуо
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

в. Употреба на модифициращите спринци
- Opalescent modifier може да се използва за придаване на опалесценция в инцизалната област на зъба, нанесен в малка дебелина върху емайловия слой.
- Модификаторите Червено -кафяв, Черен и Бял са течни оцветители, използващи се за придаване на повече характеристики на възстановяването.

5. Контуриране преди фотополимеризиране
Контурирайте, използвайки стандартни техники.

6. Фотополимеризиране
Фотополимеризирайте Essentia чрез фотополимеризираща лампа. Дръжте светловода възможно най-близо до повърхността.
Погледнете следните таблици за Времето на Облъчване и Дълбочината на Ефективна Полимеризация.

Време на Облъчване и Дълбочината на Ефективна Полимеризация.

20 сек. (Халоген / LED) (700 mW/cm²)
10 сек. (Високо енергиен LED) (повече от 1200 mW/cm²)

Дентинови цветове	**LD**	2.0mm
	MD, DD	1.5mm
Емайлови цветове и Универсален	**LE, DE, U**	2.5mm
Masking Liner	**ML**	1.0mm
Модификатори	**OM**	2.5mm
	RBM	0.1mm
	BM	0.4mm
	WM	1.5mm

Ефективната дължина на вълната, осигурена от всяка лампа за полимеризиране трябва да покрива диапазона от 450-480 nm.
Разцветката на Essentia е налична на уебсайта на GC.

Забележка:
1. Материалът трябва да бъде нанесен и фотополимеризиран на слоеве.
2. За максимална дебелина на слоевете, моля, обърнете се към съответната таблица.
3. По-ниск интензитет на светлината може да предизвика недостатъчна полимеризация или оцветяване на материала.

7. Финиране и Полиране
Финирайте и полирайте, използвайки диамантени борери, полирни гумички и дискове. За постигане на висок блясък, може да се използват полиращи пасти.

ЦВЕТОВЕ
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Black Modifier
- WM: White Modifier

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне, съхранявайте на хладно и тъмно място (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F).

ОПАКОВКИ
I. Шприци
1. Essentia Стартов комплект шприца
- 7 шприци (по една от всеки цвят: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 еднократни пластмасови дозиращи накрайници (Dispensing Tips III) + 1 светлозащитна капачка

2. Essentia Modifier Kit
- 4 Шприца: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia Допълнително шприци
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: всяка шприца е налична по една
- ML: допълнително по 1 шприца включително 20 Dispensing Tips III (пластмасови дозиращи накрайници)

II. Компули
1. Essentia Стартов комплект
- 30 компули (5 компули от всяка 6 цвята: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 шприца ML; 20 Dispensing Tips III пластмасови
- Разцветка

2. Essentia Допълнително компули
- LE; DE, LD; MD; DD; U: 15 компули, налични допълнително

III. Аксесоари
- Essentia Разцветка
- GC Unitip Applier II
- Dispensing Tip III (пластмасови дозиращи накрайници)
- Смесителен блок (No. 14B)

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Тегло и обем в шприца:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Тегло	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Обем	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Тегло и обем в компула:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Тегло	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Обем	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

ВНИМАНИЕ
1. При контакт с оралната лигавица или кожата, незабавно отстранете с памучен тупфер или гъбичка, напоена с алкохол. Промийте с вода. За да избегнете контакт,използвайте кофердам и/или какаово масло за изолиране на операционното поле от кожата и оралните тъкани.
2. При контакт с очите, незабавно измийте с вода и потърсете медицинска помощ.
3. Предотвратете поглъщане на материала.
4. Преди да започнете процеса на запълване, частично екструдирайте паста извън устата на пациента и далеч от пациента, за да сте сигурни, че пастата изтича правилно.
5. Носете винилови или латексови ръкавици, за да избегнете контакт с въздушно инхибираните композитни слоеве, за да предотвратите евентуална свръхчувствителност.
6. Поради необходимост от контрол на инфекциите, компулите са само за еднократна употреба.
7. Носете защитни очила по време на фотополимеризацията.
8. По време на полирането на полимеризирания материал, използвайте аспиратор и носете защитна маска, за да избегнете вдишване на изтилените прах.
9. Не смесвайте с други подобни продукти.
10. Избягвайте попадане на материала върху дрехите.
11. При неволен контакт с части на зъба или протетични конструкции, отстранете с инструмент, гъбичка, или памучен тупфер преди фотополимеризиране.
12. Не използвайте Essentia в комбинация с евгенол съдържащи материали, тъй като евгенолът може да наруши нормалното полимеризиране на Essentia.
13. В редки случаи продуктът може да предизвика чувствителност у някои хора. При такива реакции прекратете упот укта и се обърнете към лекар.
14. Не отривайте дозиращия накрайник с излишък от алкохол, тъй като това може да контаминира съдържанието.

За Резюме на Някои продукти, посочени в настоящия ИЗУ, могат да бъдат класифицирани като опасни според GHS. Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност, налични на: https://www.gc.dental/europe
Те могат да бъдат получени и от вашия доставчик.

За обобщение на безопасността и клиничните резултати (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност:
vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция 03/2024

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. **CS**

Essentia™
Světlem tuhnoucí radiopákní kompozitní výplňový materiál.
Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ
1. Přímá výplň u kavit I., II., III., IV. a V. třídy.
2. Přímá výplň klínových defektů a kavit na povrchu kořene.
3. Přímé zhotovení fazet a uzávěru diastematu.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Nepoužívejte tento produkt u pacientů se známou alergií na metakrylátový monomér, nebo metakrylátový polymer.

SLOŽENÍ
LD, MD, DD
Dimethakrylát, fluor-hlinito-křemičité sklo, barycové sklo, multifunkční monomer, oxid křemičitý, kontrastní látka, iniciátor, pigment, stabilizátor
LE, DE, OM
Barycové sklo, Dimethakrylát, Oxid křemičitý, Iniciátor, Pigment, Stabilizátor
U
fluor-hlinito-křemičité sklo, dimethakrylát, stronciové sklo, kontrastní látka, multifunkční monomer, oxid křemičitý, iniciátory, pigment, stabilizátor
ML
stronciové sklo, dimethakrylát, oxid křemičitý, iniciátory, pigment, stabilizátor
RBM, BM, WM
dimethakrylát, multifunkční monomer, oxid křemičitý, iniciátory, pigment, stabilizátor

POPIS VÝROBKU
Essentia je světlem tuhnoucí, rentgenopákní výplňový materiál určený k intraorálnímu použití a klasifikovaný jako typ 1 a třída 2 (skupina 1) podle normy ISO 4049.
Essentia má radiopacitu ekvivalentní 1,0 – 1,5 mm pro odstín LD MD DD, 2,5 – 3,0 mm pro odstín LE DE OM U, 1,5 – 2,0 mm pro odstín ML hliníku (dentin = 1 mm, sklovina = 2 mm) a RBM BM Odstín WM nemá radiovou nepropustnost.
Velikost částic anorganických plniv odstínu RBM*BM*WM je 0,02 µm.
Rozsah velikosti částic anorganických plniv je 0,02 - 2,9 µm pro odstín LD*MD*DD, 0,01 - 1,0 µm pro odstín ML, 0,02 - 1,0 µm pro ostatní odstíny.
Celkové množství anorganického plniva je přibližně 63 obj. % pro odstín LD*MD*DD, 65 obj. % pro odstín LE*DE*OM*U 50 obj. % pro odstín ML 6 obj. % pro odstín.”

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Výběr odstínu
- Ujistěte se, že zub určený ke zhotovení výplně, je čistý a není dehydrovaný.
- Nejprve vyberte sklovinný odstín, věnujte pozornost incizální třetině (sousedního) zubu. Na základě zjištěné hodnoty (stupeň šedi), zvolte mezi Light Enamel (bělejší) nebo Dark Enamel (šedivější).
- Pokračujte výběrem dentinového odstínu, věnujte pozornost cervikální části (sousedního) zubu. Na základě zjištěné sytosti (intenzity barvy), zvolte mezi Light Dentin (nižká sytost), Medium Dentin a Dark Dentin (vysoká sytost).
- U malých výplní nebo u výplní v postranním úseku bude ve většině případů vyhovovat odstín Universal Shade.
- K zakrytí diskolorací přes tyto aplikujte tenkou vrstvu Masking Liner.

2. Preparace kavity
Preparujte kavitu za použití obvyklých technik. Sušte jemným proudem vzduchu bez přídavného oleje.
Poznámka: pro překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.

3. Použití bondu
Pro bondování materiálu Essentia ke sklovině a / nebo dentinu, použijte světlem tuhnoucí bondovací systém, například G-Premio BOND, G-ænial™ Bond nebo G-BOND™. Řiďte se pokyny výrobce.

4. Aplikace Essentia
- Masking Liner
1) Držte stříkačku vzpřímené a sejměte uzávěr otáčením proti směru hodinových ručiček. Rychle a pečlivě připojte aplikační kónovku ke stříkačce otočením ve směru hodinových ručiček.
2) Před vlastní aplikací materiálu jemně zkoušmo zatlačte na píst stříkačky mimo ústa pacienta, abyste se ujistili, že je aplikační kónovka bezpečně přípevněna ke stříkačce. Pro odstranění vzduchu z aplikační kónovky jemně zatlačte na píst stříkačky, dokud materiál nedosáhne ústí kónovky.
Poznámka: Vzduch, nacházející se v aplikační kónovky, může mít za následek vznik vzduchových bublin během aplikace materiálu.
3) Umístěte aplikační kónovku co možná nejblíže dnu kavity a pomalým tlakem na píst stříkačky aplikujte materiál. Případně vytlačte materiál na míchací podložku a poté aplikujte do kavity pomocí vhodného nástroje
4) Po použití okamžitě odstraňte a znehodnoťte aplikační kónovku a stříkačku pevně uzavřít uzávěrem.
- odstíny Dentin, Enamel, Universal a Opalescent modifier
1) Aplikace z tuby
Sejměte uzávěr tuby a vytlačte materiál na míchací podložku. Pomocí vhodného nástroje aplikujte materiál do kavity. Po vytlačení potřebného množství materiálu otočte pístem tuby proti směru hodinových ručiček o půl až jednu otáčku, čímž se uvolní zbylý tlak uvnitř tuby. Ihned po použití tubu opět uzavřete.
2) Aplikace z Unitipu
Nasaďte unitip do kommerčně dostupného aplikátoru. Seznamte se s pokyny výrobce pro použití aplikátoru. Odstraňte uzávěr a materiál vytlačte přímo do vypreparované kavity. Materiál aplikujte pod rovnoměrným tlakem.
- Dobarvovací pigmenty Modifier stains (Red-Brown, Black, White)
Sejměte uzávěr stříkačky a materiál vytlačte na míchací podložku. Aplikujte materiál na povrch odstínu Enamel odstíny za použití štětečku nebo jiného vhodného nástroje.
Poznámka: Modifier stains jsou vnitřní pigmentační materiály. Po zpolymerování by měly být vždy překryty vrstvou Enamel nebo materiálem Opalescent modifier.

Poznámka:
1. Masking Liner lze použít k překrytí diskolorací dna kavity.
2. Odstínem Universal lze docílit estetické výplně v postranním úseku v jedné vrstvě.
3. Odstíny Dentin a Enamel by měly být použity následně v koncepci dvouodstínového vrstvení. Další podrobnosti viz Klinické tipy.
4. a. Kompozit může být uskladněný v chladničce, aby se dosáhlo tužší konzistence. Extruze materiálu bezprostředně po vyjmutí z chladničky může být obtížná. Před použitím nechte materiál stát při pokojové teplotě.
b. Modelace štětcem namočeným v modelovací tekutině může ulehčit tvarování kompozitního materiálu.
5. Po vytlačení materiálu minimalizujte jeho vystavení okolnímu světlu, které může zkrátit dobu zpracování.

Klinické tipy
a. Malé kavity
Výplň zhotovte za použití jednoho odstínu. Ve většině případů bude dostačující použití pouze samotného odstínu Universal. V případě potřeby vyšší translucence, je možné zvolit kombinaci Dentin a Enamel odstínů.
b. Velké a/nebo hluboké kavity
Ve většině případů je nejlepších výsledků dosahováno použitím techniky několikavrstvého vrstvení. K překrytí diskolorovaného dentinu použijte Masking liner a pokračujte vrstvením příslušného Dentin odstínu. Poté použijte odstín Enamel.

KLINICKÉ TYPY 4.1 – PŘÍKLADY KLINICKÝCH APLIKACÍ:

KLINICKÉ TYPY 4.2 - HLAVNÍ KOMBINACE ODSTÍNŮ:

Vybělený odstín / Junior	Mladý	Dospělý	Senior	Posterior Mono	Posterior Duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Použití dobarvovačů
- Opalescent modifier může sloužit pro dodání opalescence do incizální oblasti přidáním jeho malého množství do sklovinné vrstvy
- Red-Brown, Black a White modifier jsou tekuté dobarvovací pigmenty, sloužící k charakterizaci výplní.

5. Opracování před polymerací
Pro opracování výplně použijte obvyklé metody.

6. Polymerace
K polymeraci materiálu Essentia použijte polymerační lampu. Během polymerace držte světlovod co nejblíže povrchu výplně. Dodržujte hodnoty pro dobu osvitu a efektivní hloubku polymerace, uvedené v následující tabulce.

Doba osvitu a efektivní hloubka polymerace

20 sek. (Halogen / LED) (700 mW/cm²)
10 sek. (Vysoce výkonná LED lampa) (více než 1200 mW/cm²)

Dentin odstíny	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Enamel & Universal odstíny	**LE, DE, U**	2,5 mm
Masking Liner	**ML**	1,0 mm
Dobarvovače	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Efektivnata дължина на вълната, осигурена от всяка лампа за полимеризиране трябва да покрива диапазона от 450–480 nm.
Разцветката на Essentia е налична на уебсайта на GC.
Poznámka:
1. Materiál aplikujte a polymerujte po jednotlivých vrstvách.
2. Udaje o maximální tloušťce vrstev jsou uvedeny v tabulce.
3. Nižší intenzita světla může způsobit nedostatečnou polymeraci a diskoloraci materiálu.

7. Dokončování a leštění
K dokončení a leštění použijte diamantové vrtáčky, leštící kotcovky a disky. Pro dosažení vysokého lesku lze použít leštící pasty.

ODSTÍNY
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier

материал инструментом, губкой или ватным тампоном до фотополимеризации.
12. Не используйте Essentia в комбинации с материалами, содержащими эвгенол, так как эвгенол может воспрепятствовать нормальному отверждению Essentia.
13. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.
14. При протирке пластиковых насадки или спиртом следите, чтобы тампон не был излишне влажным, в противном случае излишки спирта могут вызвать контаминацию содержимого шприца.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей Инструкции, могут быть классифицированы как опасные в соответствии с Согласованной на глобальном уровне Системой классификации и маркировки химических веществ (GHS). Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами безопасности (safety data sheets), доступными по ссылке: https://www.gc.dental/europe
Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего поставщика.

Для получения краткой информации о безопасности и клинической эффективности (SSCP), пожалуйста, обратитесь к базе данных EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или свяжитесь с нами по адресу Regulatory.gce@gc.dental

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) при использовании вышеназванного материала на территории Российской Федерации, просим направлять нашему уполномоченному представителю производителя в РФ, ООО «Кравтезай Фарма»: e-mail: dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I, этаж 5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция 03/2024

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. SK

Essentia™
Svetlom tuhnúci rádiopákny univerzálny kompozitný výplňový materiál.
Na použitie len zubným lekárom v indikáciách na použitie.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE
1. Priame výplne kavít I., II., III., IV. a V. triedy.
2. Priamy výplňový materiál pre klinovité defekty a kavity na povrchu korňa.
3. Priamy výplňový materiál pre fazety a uzatvorenie diastémy.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou alergiou na metakrylátový monomer alebo metakrylátový polymer.

ZLOŽENIE
LD, MD, DD
Dimetakrylát, fluór-hlinito-silikátové sklo, báriové sklo, multifunkčný monomér, oxid kremičitý, kontrastná látka, iniciátor, pigment, stabilizátor
LE, DE, OM
Báriové sklo, Dimetakrylát, Oxid kremičitý, Iniciátor, Pigment, Stabilizátor
U
fluór-hlinito-silikátové sklo, dimetakrylát, stronciové sklo, kontrastná látka, multifunkčný monomér, oxid kremičitý, iniciátor, pigment, stabilizátor
ML
stronciové sklo, dimetakrylát, oxid kremičitý, iniciátor, pigment, stabilizátor
RBM, BM, WM
dimetakrylát, multifunkčný monomér, oxid kremičitý, iniciátor, pigment, stabilizátor

POPIS PRODUKTU
Essentia je svetlom tuhnúci, rtg kontrastný, výplňový materiál, ktorý sa má používať intraorálne a je klasifikovaný ako typ 1 a trieda 2 (skupina 1) podľa normy ISO 4049.
Essentia má rádiopacitu ekvivalentnú 1,0 – 1,5 mm pre odtiene LD MD DD, 2,5 – 3,0 mm pre odtiene LE DE OM U, 1,5 – 2,0 mm pre odtieň ML hliníka (dentín = 1 mm, sklovina = 2 mm) a odtiene RBM BM WM nemajú rádiopacitu.
Veľkosť častíc anorganických plní odtieňov RBM BM WM je 0,02 µm.
Rozsah veľkosti častíc anorganických plnív je 0,02 - 2,9 µm pre odtiene LD MD DD, 0,01 - 1,0 µm pre odtieň ML, 0,02 - 1,0 µm pre ostatné odtiene.
Celkové množstvo anorganického plniva je približne 63 % obj. pre odtieň LD MD DD, 65 % obj. pre odtieň LE DE OM U, 50 % obj. pre odtieň ML, 6 % obj. pre odtieň RBM BM WM.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Výber odtieňa
- Ústite sa, že zub, ktorý má byť obnovený, je čistý a nie je dehydrovaný
- Ako prvý vyberte sklovinný odtieň, pozerajúc na incízalnu tretinu susedného zuba. Na základe zisteného javu (sivosti) si môžete vybrať medzi Light Enamel (bielejší) alebo Dark Enamel (sivší).
- Pokračujte v výbere dentínového odtieňa, pozerajúc na krčkovú oblasť susedného zuba. Na základe zistenej chromy (intenzita farby) si môžete vybrať medzi Light Dentin (nízka sýtosť farby), Medium Dentin a Dark Dentin (vysoká sýtosť farby).
- U malých výplní a výplní v postrannom úseku bude vo väčšine prípadoch vyhovovať odtieň Universal Shade.
- Na maskovanie diskolorácie naneste tenkú vrstvu Masking Liner.

2. Preparácia kavity
Kavitu preparujte bežným spôsobom. Vysušte miernym prúdom vzduchu bez prepätia.
Poznámka: Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.

3. Bondovanie
Na bondovanie Essentia na sklovinu a/alebo dentínu použite svetlom tuhnúci bondingový systém ako G-Premio BOND, G-aenial™ Bond alebo G- BOND™. Dodržiavajte pokyny výrobcu.

4. Nanášanie Essentia
- Masking Liner
1) Držte striekačku navpično v odstranite pokovček v nasprotni smeri urinéga kazálca. Nemudoma in signorno namestite dispenzijski nastavek na brizgo v smeri urinega kazálca.
2) Pred iztisom materiala, nežno poskusno iztisnite izven ust, da se prepričate, da je konica varno nameščena na brizgo. Za odstranitev morebitnega zraka iz brizge, nežno potisnite napre| bat brizge z konico usmerjeno navzgor, dokler material ne doseže usta nastavka.
Opomba: V primeru, da je v nanašalnem nastavku zrak, se lahko med iztisnom formiráp zrační mehurčki.
3) Nanašalno konico namestite čimbliže kaviteti, in počasi potiskajte bat v brizgo za iztok materiala. Alternativno, lahko iztisnete material na mešalno podlogo in ga prenesete v kaviteto s primernim instrumentom.
4) Po uporabi takoj odstranite in zavrzite dispenzijski nastavek in tesno zaprite brizgo s pokrovčkom.
- Dentinske, sklerinške, universalne barve in opalescenčen modifikator
1) Nanášanje iz brizge:
Odprite pokrovček brizge in iztisnite material na mešalno podlogo. Nanesite material v kaviteto s primernim nanašalnim instrumentom. Po iztisu, obrnite bat v nasprotni smeri urinega kazala za pol do celega obrata za sprostitev preostanka pritiska v brizgi. Takoj po uporabi zaprite s pokrovčkom.
2) Nanašanje iz Unitip pakiranj
Vstavite unitip v komercialno dobavljiv aplikator. Sledite proizvajalčevim navodilom za uporabo aplikatorja. Odstranite pokrovček za direkten iztis materiala v pripravljeno kaviteto. Uporabljajte stalen pritisk.
- Modifikator madežev (rdeče-rjav, črn, bel)
Odprite pokrovček brizge in iztisnite material na mešalno podlogo. Nanesite material na dentinsko barvo ali sklerinsko barvo s čopičem ali primernim nanašalnim instrumentom.
Opomba: Modifikatorji madežev so namenjeni za notranje madeže. Vedno morajo biti prekriti z sklerinsko barvo ali opaleschenim modifikatorjem po svetlobni polimerizaciji.

Opomba:
1. Masking Liner se lahko uporablja za maskiranje zabarvani dna kavitete.
2. Univerzalna barva se lahko uporablja za doseganje estetike posteriornih restavracij v eni plasti.
3. Dentinske in sklerinske barve je potrebno uporabljati v skladu z dvo-plastnim konceptom. Glejte klinične napotke za dodatne informacije.
4. a. Kompozit se lahko shranjuje v hladilniku, da se izognete trdnejši konsistenci. Material se lahko težje iztisne takoj po shranjevanju v hladnem prostoru. Pred uporabo ga pustite stati par minut na sobni temperaturi.
b. Slojevanje s čopičem omočenim v modelirno tekočino omogoča enostavnejše oblikovanje kompozita.
5. Po nanosu, zmanjšajte izpostavitvi ambientni svetlobi. Ambientna svetloba lahko skrajša čas manipulacije.

Klinični napotki
a. V primeru majhnih kavitet
Obnovite s tehniko uporabe enega odtenka. V večini primerov je primerna uporaba univerzalne barve. V primerih, kjer je potrebna večja translucenca, lahko izberete kombinacijo dentinskih in sklerinskih odtenkov.
b. V primerih velikih in/ali globokih kavitet
V večini primerov bo nudila najboljši estetski rezltat tehnika plastenja večih odtenkov. Za prekritje zabarvanega dentina, uporabite Masking liner in nadaljujte z izgradnjo s primernim dentinskih odtenkom, ki ga nato prekrijete s sklerinsko barvo.

KLINIČNI NAPOTKI 4.1 – PRIMERI KLINIČNE UPORABE:

KLINIČNI NAPOTKI 4.2 – GLAVNE KOMBINACIJE BARV:

Beljenj/ Otroci	Mladi	Odrasli	Starejši	posteriorno Mono	posteriorno Duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Uporaba brizg modifikatorjev
Opalescenčni modifikator se lahko uporablja za dodajanje opalescence na incizalnih predelih, v tankem nanosu na skleninski plasti.
- Rdeče-rjav, Črn in bel modifikator so tekočni madeži za karakterizacijo obnove.

5. Oblikovanje pred svetlobno polimerizacijo
Oblikujte po standardnih tehnikah.
6. Svetlobna polimerizacija
Svetlobno polimerizirajte Essentia s polimerizacijsko lučko. Svelobni vodnik čimbolj približajte površini.
Upoštevajte naslednjo tabelo časa polimerizacije in globine učinkovite polimerizacije:
Čas polimerizacije in globina učinkovite polimerizacije

20 sek. (Halogen / LED) (700 mW/cm²) 10 sek. (Več kot 1200 mW/cm²)		
Dentinske barve	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Skleninske & univerzalne barve	**LE, DE, U**	2,5 mm
Masking Liner	**ML**	1,0 mm
Modifikatorji	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Učinkovito območje valovnih dolžin vsake enote za polimerizacijo zob mora pokrivati 450 – 480 nm.
Barvi kljuè Essentia je na voljo na GC spletni strani.

Opomba:
1. Material mora biti nanešen in polimeriziran v plasteh.
2. Za maksimalno debelino plasti, prosimo upoštevajte zgoraj navedeno tabelo.
3. Manjša intenziteta svetlobe lahko povzroči nezadostno polimerizacijo ali zaostajanje materiala.
7. Zaključevanje in poliranje
Dokončajte in polirajte z diamantnimi svedri, polirnimi gumicami in diski. Za dosego visokega sijaja, lahko uporabite polirne paste.

BARVE
- LD: Light Dentin (svetla dentinska)
- MD: Medium Dentin (srednja dentinska)
- DD: Dark Dentin (temna dentinska)
- LE: Light Enamel (svetla skleninska)
- DE: Dark Enamel (temna skleninska)
- U: Univerzalna
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier (opalescenčen modifikator)
- BM: Black Modifier (črn modifikator)
- RBM: Red Brown Modifier (rdeče–rjav modifikator)
- WM: White Modifier (bel modifikator)

SHRANJEVANJE
Za optimalno zmogljivost je priporočeno shranjevanje v hladnem in temnem prostoru (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F).

PAKIRANJA
I. Brizge
1. Essentia Starter Kit (začetno pakiranje) brizg
- 7 brizg (ena vsake barve: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 nanašalnih plastičnih nastavkov III + 1 svetlobno zaščitni pokrovček

2. Essentia Modifier Kit (set modifikatorjev)
- 4 brizge: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia naknadna pakiranja brizg
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: na voljo naknadnega pakiranja vsake brizge po 1
- ML: naknadno pakiranje 1 vključno z 20 nanašalnimi plastičnimi nastavki III

II. Unitipi
1. Essentia Starter Kit (začetno pakiranje)
- 30 unitipov (5 unitipov vsake od 6 barv: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 brizga ML; 20 nanašalnih plastičnih nastavkov III + 1 svetlobno zaščitni pokrovček

2. Essentia Unitip naknadna pakiranja
- LE; DE; LD; MD; DD; U: na voljo po 15 unitipov

III. Dodatki
- Essentia barvni ključ
- GC Unitip aplikator II
- nanašalni plastični nastavki III
- mešalna pologa (No. 14B)

OPOMBE:
Teža in volumen brizg:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Teža	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volumen	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Teža in volumen v unitipih:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Teža	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volumen	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

OPOZORILO
1. V primeru stika s tkivi ustne voline ali kožo, material takoj ostranite z vatko ali gobico namočeno v alkohol. Sperite z vodo. V izogib kontaktu, lahko uporabite gumijasto opno in/ali kakavovo maslo za izolacijo delovnega polja od kože in tkiv ustne votline.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
3. Izogibajte se zaužitju materiala.
4. Pred začetkom polnjenja kavitete, iztisnite delček paste zunaj pacientovih ust in stran od pacienta da si zagotovite enakomeren iztisk in tok paste.
5. Nosite zaščitne plastične ali gumijaste rokavice med delom, v izogib neposrednemu stiku z zrakom inhibirane plasti smole za zaščito pred morebitno preobčutljivostjo.
6. Unitip pakiranje je za enkratno uporabo, zaradi preprečevanja infekcij.
7. Nosite zaščitna očala med svetlobno polimerizacijo.
8. Med poliranjem polimeriziranega materiala, uporabljajte sesalec in nosite zaščitno masko, da se izognete vdihavanju prašnih delcev.
9. Ne mešajte z ostalimi podobnimi izdelki.
10. Izogibajte se nanosu materiala na oblačila.
11. V primeru nenamernega stika materiala z zobom ali protetičnimi nadomestki, odstranite material z instrumentom, gobo ali vatno rolico pred svetlobno polimerizacijo.
12. Essentia ne uporabljajte v kombinaciji z materiali, ki vsebujejo eugenol, saj lahko eugenol moti strjevanje Essentia.
13. V redkih primerih lahko pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V primeru pojava takšne reakcije, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
14. Ne brišite pretirano nanašalne konice z alkoholom, saj lahko to povzroči kontaminacijo paste.

Nekateri izdelki, navedeni v teh navodilih za uporabo, so lahko po GHS opredeljeni kot nevarni. Vedno preberite navodila za ohranjanje varnosti, ki so na voljo na: https://www.gc.dental/europe
Na voljo so tudi pri vašem dobavitelju.

Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposrednо prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja 03/2024

Šúhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Niektoré produkty uvedené v tomto návode na použitie môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na: https://www.gc.dental/europe
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto produktu vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené 03/2024

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. SL

Essentia™
Svetlobno polimerizirajoč radiopačen univerzalni kompozit za obnovo.
Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABO
1. Direktne obnove kavitet razreda I, II, III, IV. V.
2. Direktne obnove klinastih defektov in koreninskih kavitet.
3. Direktne obnove estetskih lusk in zapor diastem.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktna kritja pulpe.
2. Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na metakrilatne monomere, ali metakrilatne polimere.

SESTAVA
LD, MD, DD
Dimetakrilat, fluoro-alumino-silikatno steklo, barijumovo steklo, viseneamski monomer, silicijum dioksid, kontrastno sredstvo, iniciator, pigment, stabilizator
LE, DE, OM
Barijumovo staklo, Dimetakrilat, Silicijum dioksid, Inicijator, Pigment, Stabilizator
U
Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, stroncijum staklo, kontrastno sredstvo, višenamenski monomer, silicijum dioksid, inicijatori, pigment, stabilizator
ML
Sstroncijum staklo, dimetakrilat, silicijum dioksid, inicijatori, pigment, stabilizator
RBM, BM, WM
Dimetakrilat, višenamenski monomer, silicijum dioksid, inicijatori, pigment, stabilizator

OPIS IZDELKA
Essentia je svetlobno polimerizirajoč, radiopačen restavratívni material za intraoralno uporabo in razvrščen kot tip 1 in razred 2 (skupina 1) po standardu ISO 4049.
Essentia ima radiopačnost, ki ustreza 1,0–1,5 mm za barvo LD MD DD, 2,5–3,0 mm za barvo LE DE OM U, 1,5–2,0 mm za barvo ML aluminija (dentin = 1 mm, sklenina = 2 mm) in RBM BM WM barva nima radiopačnosti.
Velikost delcev anorganskih polnil barve RBM BM WM je 0,02 µm.
Velikost delcev anorganskih polnil je 0,02 - 2,9 µm za LD MD DD barve, 0,01 - 1,0 µm za ML barvo, 0,02 - 1,0 µm za druge odtenke.
Skupna količina anorganskega polnila je približno 63 vol % za LD MD DD odtenke, 65 vol % za LE DE OM U odtenke, 50 vol % za ML odtenke, 6 vol % za RBM BM WM odtenke

NAPOTKI ZA UPORABO
1. Izbira barve
- Prepričajte se, da je obravnavan zob čist in ni dehidriran.
- Najprej izberite skleninsko barvo, z opazovanjem incizalne tretjine (sosednjega) zoba. Na osnovi opazovane vrednosti (svosti), izberite med Light Enamel (bolj bela) ali Dark Enamel (bolj siva).
- Nadaljujte z izborom dentinske barve, z opazovanjem vratnega dela (sosednjega) zoba. Na osnovi opazovane krome (intenzitete barve; nasičenosti), izberite med Light Dentin (nizka nasičenost barve) Medium Dentin (srednje nasičena) in Dark Dentin (zelo nasičena).
- Pri majhnih posteriornih obnovah, se bo v večini primerov prilegal Universal Shade (univerzalni odtenek).
- Za prekritje zabarvanj, nanesite tanko plast Masking Liner preko zabarvanja.

2. Priprava kavitete
Kavitето pripravite po standardnih postopkih. Nežno osušite s sipljivim zrakom brez oljnih delcev.
Opomba: Za kritje pulpe, uporabite kalcijev hidroksid.

3. Postopek vezave
Za vezavo Essentia na sklenino in / ali dentin, uporabite svetlobno polimerizirajoč vezavni sistem kot je G-Premio BOND, G-æniaL™ Bond ali G-BOND™. Sledite proizvajalčevim navodilom za uporabo.

4. Nanos Essentia
- Masking Liner
1) Držite brizgo navpično in odstranite pokovček v nasprotni smeri urinega kazálca. Nemudoma in signorno namestite dispenzijski nastavek na brizgo v smeri urinega kazálca.
2) Pred iztisom materiala, nežno poskusno iztisnite izven ust, da se prepričate, da je konica varno nameščena na brizgo. Za odstranitev morebitnega zraka iz brizge, nežno potisnite napre| bat brizge z konico usmerjeno navzgor, dokler material ne doseže usta nastavka.
Opomba: V primeru, da je v nanašalnem nastavku zrak, se lahko med iztisnom formiráp zrační mehurčki.
3) Nanašalno konico namestite čimbliže kaviteti, in počasi potiskajte bat v brizgo za iztok materiala. Alternativno, lahko iztisnete material na mešalno podlogo in ga prenesete v kaviteto s primernim instrumentom.
4) Po uporabi takoj odstranite in zavrzite dispenzijski nastavek in tesno zaprite brizgo s pokrovčkom.
- Dentinske, sklerinške, universalne barve in opaleščen modifikator
1) Nanašanje iz brizge:
Odprite pokrovček brizge in iztisnite material na mešalno podlogo. Nanesite material v kaviteto s primernim nanašalnim instrumentom. Po iztisu, obrnite bat v nasprotni smeri urinega kazala za pol do celega obrata za sprostitev preostanka pritiska v brizgi. Takoj po uporabi zaprite s pokrovčkom.
2) Nanašanje iz Unitip pakiranj
Vstavite unitip v komercialno dobavljiv aplikator. Sledite proizvajalčevim navodilom za uporabo aplikatorja. Odstranite pokrovček za direkten iztis materiala v pripravljeno kaviteto. Uporabljajte stalen pritisk.
- Modifikator madežev (rdeče-rjav, črn, bel)
Odprite pokrovček brizge in iztisnite material na mešalno podlogo. Nanesite material na dentinsko barvo ali skleninsko barvo s čopičem ali primernim nanašalnim instrumentom.
Opomba: Modifikatorji madežev so namenjeni za notranje madeže. Vedno morajo biti prekriti z skleninsko barvo ali opaleschenim modifikatorjem po svetlobni polimerizaciji.

Opomba:
1. Masking Liner se lahko uporablja za maskiranje zabarvani dna kavitete.
2. Univerzalna barva se lahko uporablja za doseganje estetike posteriornih restavracij v eni plasti.
3. Dentinske in skleninske barve je potrebno uporabljati v skladu z dvo-plastnim konceptom. Glejte klinične napotke za dodatne informacije.
4. a. Kompozit se lahko shranjuje v hladilniku, da se izognete trdnejši konsistenci. Material se lahko težje iztisne takoj po shranjevanju v hladnem prostoru. Pred uporabo ga pustite stati par minut na sobni temperaturi.
b. Slojevanje s čopičem omočenim v modelirno tekočino omogoča enostavnejše oblikovanje kompozita.
5. Po nanosu, zmanjšajte izpostavitvi ambientni svetlobi. Ambientna svetloba lahko skrajša čas manipulacije.

Klinični napotki
a. V primeru majhnih kavitet
Obnovite s tehniko uporabe enega odtenka. V večini primerov je primerna uporaba univerzalne barve. V primerih, kjer je potrebna večja translucenca, lahko izberete kombinacijo dentinskih in skleninskih odtenkov.
b. V primerih velikih in/ali globokih kavitet
V večini primerov bo nudila najboljši estetski rezltat tehnika plastenja večih odtenkov. Za prekritje zabarvanega dentina, uporabite Masking liner in nadaljujte z izgradnjo s primernim dentinskih odtenkom, ki ga nato prekrijete s skleninsko barvo.

KLINIČNO UPUTSTVO 4.1 – PRIMERI KLINIČKOG UPUTSTVA:

KLINIČKO UPUTSTVO 4.2 – GLAVNE KOMBINACIJE BOJA:

Za beljenje/ Za decu	Za mlade	Za odrasle	Za starije	Za bočne radove mono	Za bočne radove duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Upotreba tuba modifikatora
Opalescentni modifikatori mogu se koristiti za povećanje opalescencije u incizalnom području, koršćenjem male količine u glednom sloju.
- Crveno-braon, Crni i beli modifikatori su tečne boje koje za karakterizaciju koriste za karakterizaciju ispuna.

5. Oblikovanje pre svetlosne polimerizacije
Oblikovati standardnim tehnikama.
6. Svetlosna polimerizacija
Materijal Essentia polimerizuju se uređajem za svetlosnu polimerizaciju. Vodilicu za svetlo držati što bliže površini. U donjoj je tablici navedeno vreme osvetljavanja i efektivna dubina stvrdnjavanja.
Vreme osvetljavanja i efektivna dubina stvrdnjavanja

20 sek. (Halogeno svetlo / LED svetlo) (700 mW/cm²) 10 sek. (Visoko snažno LED svetlo) (više od 1200 mW/cm²)		
Dentinske boje	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Gleđne i univerzalne boje	**LE, DE, U**	2,5 mm
Premaz za prekrivanje	**ML**	1,0 mm
Modifikatori	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Efektivna talasna dužina dentalnog svetla za polimerizaciju mora biti od 450 – 480 nm.
Essentia ključ boja dostupan je na GC internet stranici.

Važno:
1. Materijal postavljati u polimerizovati svetlom u slojevima.
2. Maksimalnu debljinu sloja proveriti u gornjoj tablici.
3. Niži intenzitet svetla može izazvati nedovoljno stvrdnjavanje ili diskoloraciju materijala.
7. Završna obrada i poliranje
Završno obraditi i polirati dijamantnim svrdlom, nastavkom za poliranje i pločama. Za postizanje visokog sjaja može se koristiti pasta za poliranje.

BOJE
- LD: Light Dentin (svetla dentinska)
- MD: Middle Dentin (srednje svetla dentinska)
- DD: Dark Dentin (tamna dentinska)
- LE: Light Enamel (svetla gleđna)
- DE: Dark Enamel (tamna gleđna
- U: Univerzal (univerzalna)
- ML: Masking Liner (premaz za prekrivanje)
- OM: Opalescent Modifier (opalescentni modifikator)
- BM: Black Modifier (crni modifikator)
- RBM: Red Brown Modifier (crveno-braon modifikator)
- WM: White Modifier (beli modifikator)

ČUVANJE
Za optimalni rad preporučuje se čuvanje na hladnom i tamnom mestu (4 - 25°C).

PAKOVANJE
I. tube
1. Starter Kit (početni komplet) Tubi
- 7 tuba (po jedna za svaku boju: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 nastavka za doziranje III (plastični) + 1 poklopac za zaštitu od svetla

2. Essentia Modifier Kit (komplet modifikatora)
- 4 tube: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia tube dopuna
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: dostupno kao dopuna sa po jednom tubom
- ML: dopuna 1 tube uključujući 20 nastavaka za doziranje III (plastični)

II. Pojedinačne doze (unitip)
1. Essentia Starter Kit (početno pakovanje)
- 30 pojedinačnih doza (unitip) (po 5 pojedinačnih doza, svake u 6 boja LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 tuba ML; 20 nastavaka za doziranje III (plastični) + 1 poklopac za zaštitu od svetla

2. Essentia pojedinačne doze (unitip) dopuna
- LE; DE, LD; MD; DD; U: raspoloživo kao dopuna sa 15 pojedinačnih doza

III. Pribor
- Essentia ključ za boje
- aplikator GC Unitip Applier II
- nastavak za doziranje III (plastični)
- podloga za mešanje (br. 14 B)

VAŽNO:
Težina i volumen po tubi:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Težina	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volumen	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Težina i volumen po pojedinačnoj dozi (unitip):

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Težina	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volumen	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom, odmah odstraniti vatom ili sunđerom namočenim u alkohol. Isprati vodom. Kako bi se dodir izbegao, može se koristiti kofer dam ili Cocoa Butter za izolaciju radnog polja od kože ili oralnog tkiva.
2. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. Izbegavati gutanje materijala.
4. Pre početka procesa punjenja, delomično istisnuti pastu izvan pacijentovih usta i dalje od pacijenta kako bi se osiguralo da pasta pravilno teče.
5. Nosite zaštitne ili gumene rukavice tokom rada kako bi se izbegao direktan dodir sa vazdušno inhibirajućim slojevima akrilata i sprečila moguća osetljivost.
6. Zbog kontrole infekcije, nastavci sa pojedinačnim dozama su samo za jednokratnu upotrebu.
7. Nositi zaštitne naočare tokom svetlosne polimerizacije.
8. Pri poliranju polimerizovanog materijala koristiti sakupljač prašine i nositi zaštitnu masku od prašine kako bi se izbeglo udisanje prašine od brušenja.
9. Ne mešati sa drugim sličnim proizvodima.
10. Izbegavati dodir materijala sa odećom.
11. U slučaju dodira sa nenameravanim podrućjima zuba ili protetičke naprave, odstraniti odgovarajućim instrumentom, sunđerom ili komadom vate pre svjetlosne polimerizacije.
12. Materijal Essentia ne koristiti u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može spečiti njegovo stvrdnjavanje.
13. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.
14. Nastavak za doziranje ne brisati viškom alkohola, budući da može doći do kontaminacije pasti.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu sa Globalno usklađenim sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na: https://www.gc.dental/europe
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

OBAVEŠTAVANJE O NEŽELJENIM DEJSTVIMA:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na nas interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija 03/2024

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

Essentia™
Універсальний реставраційний композитний рентгеноконтрастний матеріал світлової полімеризації.
Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках за показаннями до застосування.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
1. Прямі реставрації порожнин класів I, II, III, IV, V.
2. Прямі реставрації клиновидних дефектів та карієсу поверхні кореня.
3. Пряме виготовлення вінірів та закриття діастем.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на мономер метакрилата, або полімер метакрилата.

СКЛАД
LD, MD, DD
Диметакрилат, фторалюмосилікатне скло, барієве скло, мультифункціональний мономер, діоксид кремнію, контрастна речовина, ініціатор, пігмент, стабілізатор
LE, DE, OM
Барієве скло, Диметакрилат, Діоксид кремнію, Ініціатор, Пігмент, Стабілізатор
U
фторалюмосилікатне скло, діметакрилат, стронцієве скло, контрастний агент, мультифункціональний мономер, діоксид кремнію, ініціатор, пігмент, стабілізатор
ML
стронцієве скло, диметикрилат, діоксид кремнію, ініціатори, пігмент, стабілізатор
RBM, BM, WM
диметикрилат, мультифункціональний мономер, діоксид кремнію, ініціатори, пігмент, стабілізатор

ОПИС ПРОДУКТУ
Essentia - це полімеризаційний, рентгеноконтрастний реставраційний матеріал, що застосовується у ротовій порожнині та класифікується як Тип 1 та Клас 2 (Групи 1) згідно ISO стандарту 4049.
Essentia має рентгеноконтрастність, що дорівнює 1.0 - 1.5 мм алюмінію для відтінків LD MD DD, 2.5 - 3.0 мм алюмінію для відтінків LE DE OM U, 1.5 - 2.0 мм алюмінію для відтінку ML (дентин = 1 мм, емаль = 2 мм) та для відтінків RBM BM WM не має рентгеноконтрастності.
Розмір неорганічних наповнювачів для відтінків RBM BM W становить 0.02 мкм.
Діапазон розмірів неорганічних наповнювачів для відтінків LD MD DD становить 0.02 - 2.9 мкм, для відтінку ML та ін