











# GC Temp PRINT™



## Impresoras compatibles

Impresora (Compañía)		Longitud de onda (nm)
PICO2 (ASIGA)		405
PICO2 UV (ASIGA)		385
MAX (ASIGA)		405
MAX UV (ASIGA)		385
PRO2 (ASIGA)		405
PRO2 UV (ASIGA)		385
Microlay Versus 385 (Microlay)		385
FreeShape 120 (Ackuretta)	 	385 405
DEKEMA trix print <sup>2</sup> (DEKEMA)		385

## Máquinas de luz compatibles

Impresora (Compañía)	Post-exposición
Labolight DUO (GC)	2 x 3 min
Labolight LV-III (GC)	2 x 3 min
Otoflash G171	2 x 400 bajo destellos de gas N <sub>2</sub>

## OPTIGLAZE color sobre GC Temp PRINT

Impresora (Compañía)	Post-exposición
Labolight DUO (GC)	90 s
Labolight LV-III (GC)	5 min
Otoflash G171	1000 bajo destellos de gas N <sub>2</sub>

